

ЗАО «Гранит-Карелия»

188965, Ленинградская область, Выборгский район, п. Пруды Карьер
ИНН 7825681748

тел./факс 49-103, 48-764

ПАСПОРТ № _____

« _____ » _____ 200 _____ г.

**на щебень из плотных горных пород для строительных работ
смесь фракций св. 5 – 20 мм.**

ГОСТ 8267-93

Наименование и адрес потребителя _____

Количество щебня _____ тонны _____ м³ _____ вагонов

Насыпная плотность _____ 1,34 _____

ЗЕРНОВОЙ СОСТАВ:

1,25 D_{наиб.} _____ 0,4 _____

D_{наиб.} _____ 9,0 _____

0,5 (D_{наиб.} + D_{наим.}) _____ 58,0 _____

D_{наим.} _____ 95,0 _____

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы _____ III группы _____

Содержание пылевидных и глинистых частиц _____ 0,9 % _____

Марка щебня по прочности _____ 1400 _____

Содержание зерен слабых пород _____ нет _____

Морозостойкость _____ 300 _____

Удельная эффективная активность естественных радионуклидов _____ 247 Бк/кг _____

Радиационно-гигиеническая оценка по (НРБ -99), СП 2.6.1.758-99 _____ I класс _____

Главный инженер
ЗАО «Гранит-Карелия»

Начальник лаборатории по
испытанию качества продукции

198143, СПб, ул. Орджоникидзе, д. 4-Н
ООО «Арт Бл»
ОАО Банк «Объединенный»

